

Platin- Palladiumlegierungen

Gold	Platin	Palladium	Silber	Kupfer	Farbe	Schmelzpunkt	Erstarrpunkt	Spezifisches Gewicht	Bemerkungen	
Tausendteile										
----	1000	----	----	----	weiss	1'764°	1'764°	21,40	Wasserstoff / Sauerstoffgemisch	
----	950	----	50	----	weiss	1'715°	1'704°	20,60	hoher Schmelzpunkt	
----	950	----	----	50	weiss	1'735°	1'720°	20,50		
80	250	----	670	----	silberweiss	1'173°	1'030°	13,70		
700	50	----	88	162	hochgelb	957°	913°	16,70		
759	42	----	60	148	hochgelb	932°	909°	17,10		
----	----	1000	----	----	silberweiss	1'557°	1'557°	11,90	Wasserstoff / Sauerstoffgemisch	
----	----	950	50	----	silberweiss	1'577°	1'510°	11,60	hoher Schmelzpunkt	
----	----	950	----	50	silberweiss	1'502°	1'480°	11,50		